

## Typenbeschreibung

Type  
KL 1-4

# RÄUCHERGOLD

Natürliche Holzfaserstoffe

## Ausgangrohstoff

Ausgesuchtes Laubholz

## Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe	hellbraun
Struktur	kubisch
Durchschnittl. Partikelgröße / Partikelbereich	2,5 mm - 3,5 mm
Oxidasche (850 °C, 4 h)	~ 1 %
pH-Wert (10 %-ige Suspension)	4,5 - 6,5
Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60)	250 g/l - 350 g/l

**Siebanalyse** (mit RETSCH-Vibrationssieb) bei einer lichten Maschenweite von:

<u>&gt; 5 mm</u>	<u>&gt; 3,15 mm</u>	<u>&gt; 2 mm</u>
max. 5 %	25 % - 70 %	90 % - 100 %

## Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Ausgabedatum: 2013-07 / 1 Seite



**J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO KG**  
Fasern aus der Natur  
Holzmühle 1  
D-73494 Rosenberg

Telefon: +49 7967 152-0  
Telefax: +49 7967 152-222